

## **HYDRAROC**





## CLASSE IV - TRÈS DUR

- Hydraroc convient à tous les types de restaurations prothétiques nécessitant l'emploi d'un plâtre extra-dur. Sa fine granulométrie offre un état de surface parfait. L'importante dureté superficielle garantit une surface de travail présentant une résistance optimum à l'abrasion et à l'effrittement.
- Fluide sur le vibreur. Hydraroc donne des modèles exempts de bulles, il se stabilise dès l'arrêt de la vibration. Sa prise progressive apporte un confort de travail appréciable. La teinte "extra-blanche" est particulièrement adaptée aux modèles d'orthodontie.
- Couleurs : noisette / blanc

## **TECHNIQUE**

PROPRIÉTÉS		UTILISATION
Compression	50 MPa	Ratio de mélange : 25 ml/100 g
Flexion	20 MPa	Malaxage manuel ou sous vide
Expansion	0.08%	pendant 30 à 60sec
Dureté à 24h	220 N/mm²	
Densité	2.10 g/cm <sup>3</sup>	
	Compression Flexion Expansion Dureté à 24h	Compression 50 MPa Flexion 20 MPa Expansion 0.08% Dureté à 24h 220 N/mm²



SOCIÉTÉ DES CENDRES

13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin 01-49-61-41-41 commande@sdc-1859.com www.sdc-1859.com

